

Technisches Datenblatt

A4 DDQ

Allgemeine Eigenschaften			
Werkstoffbezeichnung	A4 DDQ		
Werkstofffarbe(n)	schwarz-bunt		
Rohstoffgruppe	PE-UHMW ultrahochmolekulares Polyethylen		
Molekulargewicht (Mittlere molare Masse)	-		
Mechanische Eigenschaften			
	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte	g/cm ³	DIN EN ISO 1183	~ 0,96
Zugfestigkeit	MPa	DIN EN ISO 527	≥ 20
Shore-Härte D 15s-Wert	Skala D	DIN EN ISO 868	64 - 68
Kugeldruckhärte 30s-Wert	MPa	DIN ISO 2039 Teil 1	40
Reißfestigkeit			30
Reißdehnung		DIN EN ISO 527	> 150
Elastizitätsmodul	MPa	DIN EN ISO 527	~ 900
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	kJ/m ²	DIN EN ISO 179	≥ 80
Verschleißfestigkeit	%	Sand Slurry Verfahren	125 ± 25
Reibungskoeffizient (zu Stahl)	μ		0,2
Thermische Eigenschaften			
	Einheit	Prüfmethode	Wert
Formbeständigkeit in der Wärme	°C	DIN 53461	47
Vicat-Erweichungstemperatur	°C	DIN EN ISO 306	79
Kristallitschmelzbereich	°C	DIN EN ISO 11357	130 - 135
Wärmeleitfähigkeit bei 23° C	W / (K * m)	DIN 52612	~ 0,4
Spezifische Wärme bei 23° C	kJ / (K * Kg)		1,8
Längenausdehnungskoeffizient bei 23° C	10 ⁻⁵ * (1/K)	DIN ISO 11359	20
Brandverhalten		UL 94	HB
Anwendungstemperatur (min.)	°C		- 200
Anwendungstemperatur (dauernd)	°C		+ 80
Feuchtigkeitsaufnahme	%		< 0,01
Elektrische Eigenschaften			
	Einheit	Prüfmethode	Wert
Spezifischer Durchgangswiderstand	Ω * cm	IEC 60093	10 ¹⁵
Spezifischer Oberflächenwiderstand	Ω	IEC 60093	10 ¹⁴
Durchschlagfestigkeit	KV/mm	IEC 60243	40
Lebensmittelkonformität			
FDA	-		
EU	-		

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu unseren Materialqualitäten finden Sie im Internet unter www.wefapress.com/de/materialien.

Alle genannten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Durch die in den Datenblättern enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung über die Eignung eines Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck obliegt dem jeweiligen Anwender. Änderungen der angegebenen Daten sind vorbehalten.

Die als „Food Secure Product“ (FSP) gekennzeichneten Werkstoffe entsprechen den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 10/2011 sowie Nr. 1935/2004.