

technische fiche

PVC

algemene eigenschappen			
materiaalnaam	PVC		
materiaalkleur(en)	zwart (6000), grijs		
grondstof	PVC polyvinylchloride		
moleculair gewicht (gemiddeld moleculair gewicht)	-		
mechanische eigenschappen			
dichtheid	eenheid	testmethode	waarde
treksterkte	g/cm ³	DIN EN ISO 1183	1,44
shore D hardheid 15s – waarde	MPa	DIN EN ISO 527	-
kogeldrukhardheid 30s – waarde	Skala D	DIN EN ISO 868	82
treksterkte bij breuk	MPa	DIN ISO 2039 deel 1	130
rek bij breuk	MPa	DIN EN ISO 527	-
elasticiteitsmodulus	%	DIN EN ISO 527	15
kerfslagvastheid (Charpy)	MPa	DIN EN ISO 527	3.000
slijtvastheid	kJ/m ²	DIN EN ISO 179	4
wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal	%	sand Slurry procedure	-
	μ		58
thermische eigenschappen			
dimensionele stabiliteit onder hitte	eenheid	testmethode	waarde
vicat – Verwekingstemperatuur	°C	DIN 53461	70
kristallijn smeltpunt	°C	DIN EN ISO 306	-
warmtegeleidingscoëfficiënt bij 23 °C	°C	DIN EN ISO 11357	85
soortelijke warmte bij 23 °C	W/ (K * m)	DIN 52612	0,16
lineaire uitzettingscoëfficiënt bij 23 °C	kJ / (K * Kg)		-
brandgedrag	10 ⁻⁵ * (1/K)	DIN ISO 11359	8
toepassingstemperatuur (min.)	°C	UL 94	V - 0
toepassingstemperatuur (constant)	°C		0
vochtopname	%		+ 55
			< 0,01
elektrische eigenschappen			
specifieke weerstand	eenheid	testmethode	waarde
specifieke oppervlakteweerstand	Ω * cm	IEC 60093	-
doorslagsterkte	Ω	IEC 60093	10 ¹³
	KV/mm	IEC 60243	39
voedingsconformiteit			
FDA	-		
EU	-		

Onze medewerkers zijn steeds bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie over onze materiaalkwaliteiten vindt u op onze website www.wefapress.com/en/materials.

Alle vermelde gegevens stemmen overeen met de huidige stand van onze kennis. Door de in de informatiebladen vermelde informatie worden bepaalde eigenschappen noch overeengekomen noch gegarandeerd. De beslissing over de geschiktheid van een materiaal voor een concrete toepassing ligt de bij de gebruiker. Wijzigingen van de vermelde gegevens zijn voorbehouden.

De als "Food Secure Product" (FSP) gemarkeerde materialen voldoen aan de bepalingen van de voorschriften (EU) nr. 10/2011 en nr. 1935/2004.